

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Mipamur ist eine weiße, natürliche Spachtelmasse zur Anwendung auf allen saugfähigen Untergründen (z.B. Beton, Betonfertigdecken, Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten) im Innenbereich. Mipamur ist geeignet zum Füllen tiefer Risse und Löcher, zum großflächigen Glätten von Unebenheiten und zum Kleben und Ausfugen von Mosaik, Styropor-, Gipsbau-, Keramik- und Kunststoffplatten.

Eigenschaften : Die angeteigte Spachtelmasse ist innerhalb ca. 60 Min. verarbeitbar und trocknet in allen Schichtstärken durchgehend aus. Auftragsstärke auch unter 1 mm.

Lagerung : Im verschlossenen Originalgebilde mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen : Verarbeitungstemperatur (Luft und Objekt) nicht unter 5° C.

Mischungsverhältnis : 1,5 Teile Mipamur mit 1 Teil Wasser gut anteigen (zuerst das Wasser in das Anrührgefäß geben) und ca. 2 Min. einsumpfen.

Topfzeit : ca. 60 Min.

Verdünnung : Wasser

Verarbeitungs- und Auftragsverfahren : Untergründe: Die Untergründe müssen saugfähig, fest und sauber sein.

Vorbehandlung: Lose Teile, alte Leimfarbenanstriche, Tapeten, Schmutz, Fett, Wachs und Trennmittel (z.B. Schalöl) entfernen. Glatte Flächen aufrauen, stark saugende Untergründe, wie z.B. Gas- oder Porenbeton, mit Mipa Tiefgrund LF vorgrundieren. Vor Arbeitsbeginn Vernetzungsprobe durchführen.

Verarbeitung: 1,5 Teile Mipamur mit 1 Teil Wasser gut anteigen und nach 2 Min. Einsumpfzeit klumpenfrei anrühren. Glätten erst nachdem die Masse anfängt zu erhärten, dabei die Oberfläche mit Wasser leicht annässen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Ergiebigkeit :	Ca. 900g Pulver je m ² , abhängig von der Auftragsart und Auftragsstärke.
Sonstige Hinweise :	Abtönbar mit Trockenpigmenten (gut untermischen, max. Zugabe 5%).

Sicherheitsratschläge

Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.