

Patina



Technische Information

- Charakteristik:** **Patina** ist eine Lösung von Farbstoffen in organischen Lösemitteln und einem speziellen Bindemittel. Die verwendeten Farbstoffe besitzen eine gute Lichtechtheit. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Zum Patinieren von grundierten Teilen im Möbel- und Innenausbau, z.B. Stilmöbel, naturbelassene bzw. gebeizte Holzflächen und Profile, die mit **1K-Lacken** oder **2K-Polyurethanlack** grundiert und geschliffen (K180-220) sind. Wird **Patina** auf nicht grundierten Hölzern aufgebaut, gibt es durch das Saugvermögen des Holzes ein ungleichmäßiges, fleckiges Bild. Soll das Holz gebeizt werden, so richtet sich die Auswahl der Beize nach dem zur Verwendung kommenden Holz. Der Beizton wird auf den gewünschten hellsten Farbton abgestimmt.
- Untergründe:** Grundierte, geschliffene und saubere Flächen.
- Verarbeitung:** **Patina** wird im Spritzverfahren aufgebracht. Besonders eignen sich hierfür spezielle Patinierpistolen. Es kann aber auch mit einer Fließbecherpistole gearbeitet werden. Wichtig ist dabei allerdings, dass mit einer kleinen Düsenbestückung (0,8-1 mm), Spritzdruck je nach Gerätehersteller 2,5 - 3 bar und geringer Materialzufuhr genebelt wird. Der Abstand Spritzpistole zum Werkstück soll nicht zu nahe gewählt werden. Um eine gleichmäßige Schattierung zu erreichen, nebelt man die Fläche von außen nach innen. Geeignet ist hierzu ein Drehtisch (Drehkreuz), auf dem das Werkstück an der Spritzpistole vorbeigedreht wird.
- Verdünnung:** **Patina** wird gebrauchsfertig geliefert. Bei Bedarf kann **Verdünnung Nr.2** zugegeben werden.
- Ergiebigkeit:** Ca. 10 qm/l in Abhängigkeit vom gewünschten Effekt.
- Trockenzeit:** Ca. 1 Stunde 20°C/65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Nach der Trocknung erfolgt kein Zwischenschliff.
- Überzug:** Alle lösemittelhaltigen **1K-Lack** oder **2K-Polyurethanlacke** aus unserem Lieferprogramm, ausgenommen Hellhaltelacke. Je nach verwendetem Beizton und Holzart empfehlen wir, um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, Lack mit Lichtschutz einzusetzen, z.B. **PU-Möbel-Rapid**, die **DuoCryl-Serie**, **High Solid** oder **HydRo Möbellacke**. Der Einsatz des Überzugmaterials richtet sich nach dem vorgesehenen Verwendungszweck und der Beanspruchung der Oberfläche.
- Gerätereinigung:** **Waschlöser Nr. 52** oder **PUG** (Pinsel- u. Gerätereiniger)
- Lagerfähigkeit:** Im original-verschlossenen Gebinde ist **Patina** mindestens 3 Jahr lagerfähig.

Bitte wenden!

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Patina



Technische Information

Besondere Hinweise: **Patina** darf nicht zum Einfärben von Lacken verwendet werden. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Zum Abtönen eignet sich **LM Tönkonzentrat F**. Vor der eigentlichen Oberflächenbeschichtung ist unbedingt auf dem zur Verwendung kommenden Holz eine Probelackierung durchzuführen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen. Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf. Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, dass die **Patina** aus einer Charge stammt. Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden. Bei einem neuen Gebinde muss wieder ein Muster angelegt werden.

Bitte beachten: Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/11

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit