

Mipa Abbeizer-Spray ist ein CKW-, NMP-, und aromatenfreier Abbeizer in Sprayform. Zur Entfernung von alten Lack- und Farbschichten auf Öl-, Nitro-, Dispersions- oder Kunstharzbasis sowie 1K- und 2K-Altbeschichtungen von allen gängigen Untergründen wie Stein, Holz oder Metall. Zudem kann Mipa Abbeizer-Spray auch auf folgenden Kunststoff-untergründen eingesetzt werden ohne dass diese angelöst werden: POM, PVC, PC und PP-EPDM.



Eigenschaften:

CKW - frei

NMP - frei

aromatenfrei

auch an senkrechten Flächen standfest

sehr hohes Anlösevermögen

Spraydose ermöglicht einfache und schnelle Applikation

umständliche Pinselapplikation entfällt

**Farbton /
Glanzgrad:**

weißlich, milchig

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
mehrere Spritzgänge je nach Dicke und Widerstandskraft der
zu entfernenden Beschichtung

Anwendung:

Mipa Abbeizer-Spray gleichmäßig satt aufspritzen. Bei mehrschichtigen Anstrichen wird empfohlen, eine zweite satte Schicht aufzutragen. Ab einer Einwirkzeit von ca. 20 Minuten mit einem Spachtel prüfen, wie stark der Anstrich bereits gelöst ist. Ist die Durchlösung noch nicht bis auf den Untergrund erfolgt, die oberen, angelösten Lack- und Farbschichten mechanisch mittels Spachtel entfernen. Danach Abbeizvorgang wiederholen bis alle Anstriche komplett entfernt sind. Das Produkt hat eine sehr lange Offenzeit. Sollte es jedoch bei sehr vielen Farbschichten einmal eintrocknen, bevor der unterste Anstrich gelöst ist, muss ein weiterer Auftrag erfolgen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100

E-Mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com



Mipa Abbeizer-Spray

Produkt-Information

D - 1/1219

Seite 2 von 2

Art.Nr.: 212580000

Hinweise:

Vor Anwendung unbedingt an einer unauffälligen Stelle auf Eignung prüfen. Edelholz kann etwas nachdunkeln. Eine Aufhellung ist durch Behandlung mit Oxalsäure oder Wasserstoffperoxid möglich. Auf Kunststoff und Glas nicht einsetzbar. Keine Kunststoff-Werkzeuge verwenden. Bei furnierten Hölzern auf Eignung prüfen. Bei den abgebeizten Farbschichten handelt es sich in der Regel um Sondermüll. Gemäß TRGS 612 müssen beim Abbeizen an großen Flächen (z.B. Fassaden) die Abwässer aufgefangen und aufbereitet werden und dürfen nur mit Einleitgenehmigung in die Kanalisation gegeben werden. Die Genehmigung ist von der örtlichen zuständigen Behörde einzuholen. Die Genehmigung enthält ggf. Auflagen und Grenzwerte, die zu überwachen bzw. einzuhalten sind. Die örtlichen Abwassersatzungen sind zu beachten. Für gute Raumbelüftung sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosiver Gemische möglich.

Verarbeitungs- Bedingungen:

Ab +15°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC- Gesetzgebung:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 850 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 750 g/l VOC

Sicherheits- Ratschläge:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100

E-Mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com