



# Mipa Acryl-Lackspray Land u. Baumaschinen Farbtöne Produkt-Information

D - 3/0119

Art.Nr.: 21400 + Farbtonnummer

Mipa Acryl-Lackspray ist ein hochwertiger Acryl-Lack in Land u. Baumaschinen Farbtönen.  
Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in LM / BMS-Farbtönen.  
Speziell für Reparatur von Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen u.v.m.



### Untergrund:

Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen,  
gut durchgetrocknete Mipa 1K und 2K Füllmaterialien.



### Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

### Besondere Eigenschaften:

Schnelltrocknend, kratz-, stoß- und schlagfest.  
Lichtecht und vergilbungsfrei.  
Hohe Oberflächenhärte  
Hervorragende Deckkraft  
Hoher Glanz

**Farbton /  
Glanzgrad:**

Diverse Farbtöne - siehe Produktkatalog "MIPA Aerosole"

**Vorbereitung:**



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

**Spritzgänge:**



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm  
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdicke 40 - 50 µm.

**Ablüßzeit:**



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

**Arbeitsende:**



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen,  
dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

**Trockenzeiten:**



**Trocknung:**

**Staubtrocken:**

ca. 10 Min. / 20°C

**Griffest:**

ca. 1 - 2 Min. / 20°C

**Montagefest:**

ca. 12 h / 20°C

**Verarbeitungs-  
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

**Lagerung:**

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-  
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

**Sicherheits-  
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.