

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	MP WBS Skin wurde speziell als temporäre Schutz- und Abdeck-Beschichtung entwickelt. Nach Verschmutzung lässt sich der Film leicht und rückstandslos abziehen und erlaubt somit eine schnelle und saubere Entfernung von Spritznebelverunreinigungen bei Abdekarbeiten. Stark verschmutzte Teile können auch stellenweise ausgeschnitten, abgezogen und neu gestrichen werden. MP WBS Skin kann sowohl als flüssige Abdeckfolie für Lackierarbeiten oder als temporäre Schutzbeschichtung von Spritzkabinenwänden und Decken, als auch als Untergrund für temporäre, hochwertige Beschichtungsaufbauten (Basecoat / Klarlack) verwendet werden.		
Eigenschaften :	- rasche Trockenzeit - sehr gute Schutzwirkung gegen Reinigungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen - überlackierbar und leicht abziehbar - sehr gute Standfestigkeit		
Farbton :	transparent		
Bindemittelbasis :	Spezialdispersion		
Spezifikation :	Glanzgrad:	halbglänzend	DIN 67 530
	Spez. Gewicht:	1,00 - 1,16 g/cm ³	DIN 51 757
	Viskosität:	thixotrop	DIN 4 mm
Lagerung :	Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.		

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen :	Ab +10 °C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.		
Geeignete Untergründe :	Eisenblech, Messing, Kupfer, Aluminium, Chromnickelstahl, Glas, Altlackierung		
Untergrundbeschaffenheit :	sauber, fettfrei, trocken		
Verdünnung :	VE-Wasser		
Auftragsverfahren :	Streichen, Spritzen Satt auftragen! Mindestschichtstärke 40 µm		
	Spritzen:		
	Druck:	2 - 3 bar	
	Düse:	1,3 - 2,0 mm	
	Viskosität:	max. 5 % verdünnen	

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MP WBS Skin

d 3/0417

Produkt-Information

Seite 2 von 2

Trockenzeit : staubtrocken nach 30 Min.
abziehbar nach Trocknung
überlackierbar mit 1K- und 2K-Lacken nach 2 Std.
nach Trocknung mit Klebeband beklebbar

Ergiebigkeit : 8 - 10 m² / kg
7,5 - 10 m² / l

Besondere Hinweise

Starke Wärmebelastung beeinträchtigt die Elastizität und somit die Abziehbarkeit des Materials. Mit zunehmender Schichtdicke wird die Abziehbarkeit verbessert. Wie alle Abziehlacke darf dieses Material nicht länger als 6 Monate als Schutzfilm aufgetragen bleiben.

Sicherheitsratschläge

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.