

### Verwendungszweck

Mipa Binder PUR ist eine Systemkomponente für das Mischsystem Mipa OC 2K-PUR-Autolack HS-Qualität. Durch Zugabe von Mipa Binder PUR werden wetterbeständige, vergilbungsfeste 2K-PUR-Acryl-Fahrzeuglacke (Mipa PUR-Plus) in Medium-Solid-Qualität (VOC < 500 g/l) für die Ganz- und Teillackierung von LKW, Tankfahrzeugen, Bussen und die hochwertige Lackierung von Maschinen erzeugt. Die Zugabemenge von Mipa Binder PUR zu Mipa OC 2K-PUR-Autolack HS-Qualität ist für jedes OC-Mischlackkonzentrat variabel und wird vom Mipa-Mix-Programm berechnet.

Zugabemenge: Ausgemischter Mipa OC-Farbtön + Mipa Binder PUR (Zugabemenge wird vom Mipa Mix-System vorgegeben), diese Mischung + Härter MV 2:1 n. Vol.


Ergiebigkeit: 6,0 - 8,0 m<sup>2</sup>/l (Mipa PUR-Plus-Qualität)

### Verarbeitungshinweise



#### Farbtön

Mipa Mix-System



#### Mischungsverhältnis

##### Härter

Mipa 2K-MS-Härter

nach Gewicht Lack : Härter

--

nach Volumen Lack : Härter

2 : 1



#### Härter

##### für Ganzlackierungen

Mipa 2K-MS-Härter MS 25

Mipa 2K-MS-Härter MS 40

##### für Teillackierungen

Mipa 2K-MS-Härter MS 10

--



#### Topfzeit

2 - 8 h bei 20 °C je nach verwendetem Härter




#### Verdünnung

0 - 10 % Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

0 - 10 % Mipa 2K-Verdünnung normal V 25

0 - 10 % Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



#### Spritzviskosität

##### Fließbecher

20 - 22 s 4 mm DIN

##### Airmix/Airless

--



#### Auftragsverfahren

##### Auftragsverfahren

##### Härter

##### Druck (bar)

##### Düse (mm)

##### Spritzgänge

##### Verdünnung (%)

Fließbecher  
(Hochdrucktechnik)

--

2 - 2,5

1,2 - 1,3

2 - 3

0 - 10

HVLP  
(Niederdrucktechnik)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

2 - 3

0 - 10

HVLP /  
Düseninnendruck


--

0,7

--

--

--



**Ablüfzeit**

5 - 8 min zwischen den Spritzgängen  
 10 - 15 min vor Ofentrocknung

**Trockenschichtdicke**

50 - 60 µm



**Trocknungszeit**

Objekttemp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Schleifbar	Überlackierbar
20 °C	35 - 45 min	5 - 6 h	12 - 24 h	--	--
60 °C	10 - 15 min	20 - 25 min	nach Abkühlung	--	--
IR-Trocknung kurzwellig	--	8 min	--	--	--
IR-Trocknung mittelwellig	--	10 - 15 min	--	--	--

**Hinweise**

- Lagerung:** im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre
- VOC-Gesetzgebung:** --
- Verarbeitungsbedingungen:** Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.
- Verarbeitungshinweise:** Farbtöne vor Verarbeitung prüfen. Farbtöne immer nach Härterzugabe prüfen. Die Zugabe von Binder PUR kann den Farbton beeinflussen.