

Verwendungszweck

Miparox Anti-Rost-Spray bekämpft Rost und bildet nach der Trocknung eine dunkelgraue bis schwarze Schutzschicht aus. Zusätzlich versiegelt die Epoxydharz-Deckschicht die umgewandelte Metalloberfläche und härtet nach 12 bis 24 Stunden zu einer hervorragenden Grundierung aus.

Verarbeitungshinweise



Untergrund

Festhaftender Rost bzw. Korrosion auf Stahluntergründen.

Vorbehandlung / Reinigung

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.

Ausführliche Informationen sind unter dem Punkt „Untergrundvorbehandlung“ zu finden.

Besondere Eigenschaften

Rost wird chemisch umgewandelt, behandelte Flächen verfärben sich schwarz

Bekämpft Rost und schützt vor erneuter Korrosion

Langfristiger Korrosionsschutz und Grundierung in einem Arbeitsgang

Widerstandsfähiger Schutzanstrich

Überspachtelbar bei Bedarf mit Polyesteranstrichen nach 24 h Trocknung

Farbton / Glanzgrad

transparent



Vorbereitung


Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 25 cm

3 - 4 Spritzgänge bzw. bis Restrost ausreichend gut penetriert ist



Abluftzeit

3 - 5 min zwischen den Spritzgängen



Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.



Trockenzeiten bei 20 °C

Durchgehärtet nach ca.	12 - 24 h
Überlackierbar nach ca.	24 h
Überspachtelbar nach ca.	24 h

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 800 g/l

Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein, Öl, Fett, losen Rost sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende Substanzen entfernen!

Behandlung von Roststellen:

1. losen Rost mittels geeigneten Schleifverfahren (z. B. Drahtbürste) entfernen
2. Miparox Anti-Rost-Spray applizieren bis Restrost ausreichend gut penetriert ist, als Kontrollfunktion dient nach Trocknung eine dunkelgraue bis schwarze Verfärbung der korrodierten Flächen.

Sollte noch keine einheitliche Dunkel-Verfärbung vorliegen bzw. noch Restrost sichtbar sein, ist die Anwendung von Miparox Anti-Rost-Spray zu wiederholen.