



ROSNER
professional wood coatings

HydRo Fugenkitt

Technische Information

- Charakteristik:** **HydRo Fugenkitt** wird als Bindemittel für Holzschleifstaub verwendet. Der Schleifstaub muss vom Korn 100 sowie wachs- und lackfrei sein. Die mit Schleifstaub angemischte Masse dient zum Auskitten von Parkettfugen. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Untergründe:** Der zu verspachtelnde Untergrund muss tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Es kann notwendig sein, den Untergrund in mehreren Schleifgängen vorzubereiten.
- Verarbeitung:** **HydRo Fugenkitt** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. **HydRo Fugenkitt** mit ca. 10% Holzschleifstaub zu einem pastösen und spachtelfähigen Brei vermischen. Die Verarbeitung erfolgt mit einer rostfreien, abgerundeten Edelstahlspachtel. Die Masse wird 2x satt in die Fugen eingebracht. Größere Vertiefungen sollten vorgekittet werden. Nach der Trocknung ist auf einen sorgfältigen Schliff zu achten.
- Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +15°C und nicht über 75% relative Luftfeuchtigkeit liegen (Umluft/Untergrund/**HydRo Fugenkitt**).
- Bei der Verarbeitung zieht der Fugenkitt nach. Hier kann durch Zugabe von **HydRo Fugenkitt** die Viskosität korrigiert werden. Zu stark verdünntes Material hat ein Absacken in der Fuge zur Folge.
- Ergiebigkeit:** Ca. 40-80 ml/qm je nach Fugengröße
- Trockenzeit:** Bei üblicher Schichtstärke nach ca. 30-40 Minuten schleifbar. Die Trockenzeiten beziehen sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie niedrige Temperaturen und höhere Schichtstärken können die Trocknung erheblich verzögern.
- Arbeitsgeräte u. Reinigung:** Wir bieten für unsere wasserbasierenden Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeitsgeräte an: Rostfreie Edelstahlspachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Arbeitsgeräte sofort mit Wasser gut auswaschen.
- Besondere Hinweise:** **HydRo Fugenkitt** hat durch seinen hohen Festkörperanteil eine gute Porenfüllung sowie eine gute Binde- und Klebekraft. Er zeichnet sich aus durch leichte Verarbeitung; ist geruchsneutral sowie schadstoffarm.
- Lagerfähigkeit:** Mindestens 2 Jahre im original verschlossenen Gebinde lagerfähig. Kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen. Nicht in Blechgebinde umfüllen: Rostgefahr!

Bitte wenden!



ROSNER
professional wood coatings

HydRo Fugenkitt

Technische Information

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/11